

UCLNP@SiO₂-N₃ in water

Run	Angle	KCps.	ZAve	Poly	Fit	Time
1	90	289,8	171,6	0,265	0,000245	10:25:45
2	90	291,8	172,9	0,252	0,000271	10:26:54
3	90	296,3	178,1	0,262	0,000219	10:28:19
4	90	290,5	173,4	0,272	0,000547	10:29:28
5	90	285,7	172	0,247	0,000233	10:30:36
Average		290,8	173,6	0,26		
+/-		3,8	2,6	0,01		

